

天然石粗面仕上用 [濃色化表面処理剤]

# セキストーンコート

# Bright

ブライト



Before

ミカゲ石 山西黒処理例

After

## 天然の表情、より深く。

天然石材だけが持つ自然な色合い。  
表面が粗い仕上では表現することができませんでした。  
セキストーンコート・ブライトは  
天然石材が本来持っている深みのある色調を表現します。  
また浸透した成分は、汚れから石材を保護し、  
美観状態を長く保つことができます。



地球素材

**SEKISTONE**

セキストーングループ  
関ヶ原石材株式会社

## 【成分・性状】

外 観	無色透明液体	溶 剤	第4類 第一石油類
成 分	特殊シリコン、レジン	貯蔵性	冷暗所にて6ヶ月(30℃以下密閉状態)

## 【標準塗布量】

石 種	ミカゲ石	(大理石)	(ml/m <sup>2</sup> ) ※大理石は参考値
塗布量	80~100	(100)	

## 【耐久性について】

外壁使用を想定した耐久性は、約5年経過相当の促進曝露試験(SWM)でも変色、退色等の劣化は見られません。また、一定期間の経過によって効果が急激に劣化することはありません。床面の場合は処理石種やご使用状況によって大きく変化します。約1年を目安に状況をご確認ください。

## 【ご使用に際して】

- ・施工前に必ず試験塗布を行い、色目変化や仕上り具合、塗布量等の確認を行ってください。特に発色効果を確認するには塗布後12時間以上の経過が必要です。
- ・大理石は、効果が不十分な場合がありますので、注意が必要です。
- ・石材表面の汚れ、ホコリ等は洗浄によって除去を行い、十分に乾燥をしてください。
- ・ハケまたはローラー等を使用して必要量を均一に塗布します。一定時間、処理剤を浸透させた後、表面の余分な処理剤を清浄なウエス等で除去してください。
- ・塗布後は常温で乾燥させてください。
- ・養生時間は24時間以上が必要です。その間は水などで濡らさないようにしてください。
- ・石材の温度が10℃以下、または、40℃を超える場合は施工を避けてください。
- ・シール目地施工の場合は必ずプライマー処理を行ってください。
- ・ご使用状況により小キズ・磨耗などの外観劣化が発生した場合はリペイントが必要となります。

## 注意事項

- ・取り扱い時には保護メガネおよび手袋等の保護具を着用してください。
- ・皮膚や衣服に付着した場合は水、石鹼で十分洗い流してください。
- ・保管時、取り扱い時共に火気厳禁です。
- ・室内作業時には局所換気装置等を使用し、必ず換気を十分に行って作業をしてください。
- ・保管は一定の場所を定め、水等その他の液体の混合がないように注意してください。
- ・取り扱いに関する詳細については別紙MSDS(製品安全データシート)を参照ください。

●本品にはホルムアルデヒドを含有する原料は使用しておりません。

●本品を処理した石材は食品衛生法厚生省告示第20号における規格をクリアしております。

※記載の評価は弊社独自によるものです。したがって個々の諸条件に対して保証するものではありません。  
記載内容は断わりなく変更する場合があります。

## 関ヶ原石材株式会社

〒503-1595 岐阜県不破郡関ヶ原町2682番地 TEL.0584-43-1234 FAX.0584-43-2422  
URL:<http://www.sekistone.com>

お問い合わせ窓口

## 表面処理開発推進室

〒503-1595 岐阜県不破郡関ヶ原町2682番地 TEL.0584-43-1235(ダイヤルイン)  
9:00~12:00/13:00~17:00(土、日、祝日、夏期休暇、年末年始を除く) FAX.0584-43-2422

東京支店  
〒104-0044 東京都中央区明石町5番27  
TEL.03-3545-3921 FAX.03-3545-3680  
大阪支店  
〒534-0021 大阪府都島区都島本通4丁目20番26号  
TEL.06-6922-7661 FAX.06-6925-7059

名古屋支店  
〒464-0073 名古屋千種区高見2丁目13番4号  
TEL.052-761-5286 FAX.052-762-7063  
札幌営業所  
〒060-0907 札幌市東区北7条東3丁目15番20号  
TEL.011-731-3181 FAX.011-731-3183

仙台営業所  
〒980-0801 仙台市青葉区木町通2丁目2番47号  
TEL.022-275-3101 FAX.022-233-3126  
横浜営業所  
〒221-0042 横浜市神奈川区浦島町3-19  
TEL.045-453-1604 FAX.045-453-1605

広島営業所  
〒730-0025 広島市中区東平塚町8番22号  
TEL.082-243-1241 FAX.082-243-1254  
九州営業所  
〒810-0012 福岡市中央区白金1-6-15 白金プラザビル  
TEL.092-524-3010 FAX.092-523-6516

## 関ヶ原トレーディング株式会社

本社  
〒503-1595 岐阜県不破郡関ヶ原町2682番地  
TEL.0584-43-2700 FAX.0584-43-0211  
東京営業所  
〒135-0016 東京都江東区東陽5丁目24番13号  
TEL.03-5634-8211 FAX.03-5634-8217

## 関ヶ原リニューアルサービス株式会社

東京営業所  
〒135-0016 東京都江東区東陽5丁目24番13号  
TEL.03-5634-8212 FAX.03-5634-8850  
大阪営業所  
〒534-0021 大阪府都島区都島本通4丁目20番26号  
TEL.06-6926-5252 FAX.06-6925-5275

## 関ヶ原アトリエ株式会社

本社  
〒503-1595 岐阜県不破郡関ヶ原町2682番地  
TEL.0584-43-1237 FAX.0584-43-1467